



Isofilm SG

Primaire acrylique
Régulateur de fonds
Aspect granité

- **Excellent accrochage des finitions RPE**
- **Structure granitée qui permet une application même sur fond très lisse type bétons préfabriqués**
- **Peut être teinté dans un ton proche de la finition**

CARACTERISTIQUES



Unité de vente :
Seau en plastique de 15 L

Consommation :
De 120 à 160 ml/m² (180 à 250 g/m²)

Outillage :
Rouleau laine ou brosse

Conservation :
2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs

EMPLOI

▲ Domaine d'utilisation

- Couche de fond des façades des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels destinés à recevoir un revêtement structuré sur un support normalement poreux

LIMITES D'EMPLOI

- Pour le traitement de fonds poudreux ou fragiles, très absorbants, utiliser **natec fixateur P**

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Fiche de données de sécurité disponible sur le site internet www.fhcoatings.com

IDENTIFICATION

- Composition : charges minérales, dispersion aqueuse de copolymères acryliques, adjuvants spécifiques
- Densité : 1,4 ±0,1
- Extrait sec : 60 ±1%
- Environnement : conforme à la directive COV 2004/42/CE
- Catégorie A g : taux max COV : 50 g/L (2007)*
- Taux max COV du produit prêt à l'emploi : 49 g/L
- Couleur : blanche

*En cours de passage à la norme 2010

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Norme NF DTU 42.1
- Norme NF T 36-005 : famille I classe 7b2
- Norme NF P 74 202/ DTU 59.2

PREPARATION DES SUPPORTS

- Ils doivent être parfaitement secs, sains, cohésifs et bien dépoussiérés

CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'emploi : de +5°C à +35°C
- Ne pas appliquer :
 - par temps humide ou risque de pluie
 - en plein soleil ou par vent fort
 - sur des supports humides ou gelés

MISE EN OEUVRE

- Appliquer une couche d' **isofilm SG** à l'aide d'un rouleau laine ou à la brosse
- Laisser sécher environ 12H avant recouvrement (sec au toucher 2H)

RECOMMANDATIONS

- Dilution impérative à 5% d'eau maximum
- Peut être teinté dans un ton proche de la finition
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation
- Les consommations sont indiquées pour des supports plans. Prévoir une majoration pour les supports à reliefs

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des Règles de l'Art et des connaissances d'un utilisateur professionnel. Nous recommandons aux utilisateurs de demander conseil à nos services techniques afin de s'assurer que ce produit correspond bien à l'usage envisagé

FH Coatings : 58/90, Bld Fifi Turin - BP 96 - 13395 Marseille Cedex 10 - Tel : 04 91 80 91 25 - Fax : 04 91 25 92 72 - www.fhcoatings.com
Natec : 11/17, Rue Constantin Pecqueur - Z.I. Taverny Beauchamp - 95157 Taverny Cedex - Tel : 01 34 18 95 50 - Fax : 01 34 18 95 55