



Isolith+

Peinture de façade à la piolite®
Revêtement décoratif D2

- Microporeux et respirant
- Excellent accrochage et pénétration des supports
- Insaponifiable
- Accrochage sur PVC (gouttières, descentes EP,...)

CARACTERISTIQUES



Unité de vente :
Seau en métal de 15 L

Consommation :
Selon support, environ 150 ml/m²
par couche (250 g/m² environ)

Outillage :
Rouleau laine poil moyen ou brosse

Couleurs :
Système à teinter, teintes pastel

Conservation :
2 ans, à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs



EMPLOI

▲ Domaine d'utilisation

- Revêtement décoratif pour les façades neuves ou à rénover, des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires ou industriels

▲ Supports extérieurs

- Enduit à base de mortier de liant hydraulique sur maçonnerie
- Béton banché ragréé avec **réfamur** ou **réfaliss** si nécessaire

▲ **Pour tout autre support :** nous consulter

LIMITES D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur anciens revêtements d'imperméabilité ou sur supports à relief très important

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Fiche de données de sécurité disponible sur le site internet www.fhcoatings.com

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des Règles de l'Art et des connaissances d'un utilisateur professionnel. Nous recommandons aux utilisateurs de demander conseil à nos services techniques afin de s'assurer que ce produit correspond bien à l'usage envisagé

FH Coatings : 58/90, Bld Fifi Turin - BP 96 - 13395 Marseille Cedex 10 - Tel : 04 91 80 91 25 - Fax : 04 91 25 92 72 - www.fhcoatings.com
Natec : 11/17, Rue Constantin Pecqueur - Z.I. Taverny Beauchamp - 95157 Taverny Cedex - Tel : 01 34 18 95 50 - Fax : 01 34 18 95 55

Isolith+

IDENTIFICATION

- Composition : résines pliolite®, charges minérales, pigments spéciaux et minéraux
- Densité : 1,6 ±0,1
- Extrait sec : 77 ±1%
- Environnement : conforme à la directive COV 2004/42/CE
Catégorie A c : taux max COV : 430 g/L (2010)
Taux max COV du produit prêt à l'emploi : 429 g/L

Pliolite® est une marque déposée Eliokem

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Norme NF P 74-201/DTU 59.1
- Norme NF T 36-005 : famille I classe 7b1
- Norme P 84-403 : classe D2

CARACTERISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- Séchage à +20°C : 4H environ
- Recouvrable : 24H

Ces temps à +20°C sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être propres, solides, plans, sains et secs
- Attendre que les parties réparées soient totalement sèches

CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'emploi : de +5°C à +35°C
- Ne pas appliquer en plein soleil ou sur support mouillé, gelé ou en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24H

APPLICATION

- **Isolith+** peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou par projection
- Selon l'absorption du support, appliquer une première couche diluée à 5% ou 10% de white spirit/**diluant 107**
- Laisser sécher 24H avant recouvrement selon les conditions atmosphériques
- Appliquer ensuite une deuxième couche non diluée



RECOMMANDATIONS

- Sur fonds particulièrement poreux appliquer au préalable une couche diluée de 10 à 20% de white spirit / **diluant 107** ou une couche de **natec fixateur P**
- En façades exposées, la teinte de **isolith+** ne doit pas présenter un coefficient d'absorption du rayonnement solaire supérieur à 0,7. Dans tous les cas, les teintes soutenues sont à éviter
- Protéger les parties d'ouvrage ne devant pas être peintes, les éclaboussures accidentelles doivent être aussitôt nettoyées avec du white spirit
- Nettoyer les outils au white spirit / **diluant 107** aussitôt après utilisation

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des Règles de l'Art et des connaissances d'un utilisateur professionnel. Nous recommandons aux utilisateurs de demander conseil à nos services techniques afin de s'assurer que ce produit correspond bien à l'usage envisagé

FH Coatings : 58/90, Bld Fifi Turin - BP 96 - 13395 Marseille Cedex 10 - Tel : 04 91 80 91 25 - Fax : 04 91 25 92 72 - www.fhcoatings.com
Natec : 11/17, Rue Constantin Pecqueur - Z.I. Taverny Beauchamp - 95157 Taverny Cedex - Tel : 01 34 18 95 50 - Fax : 01 34 18 95 55