

Néoplast NG taloché M1



Système d'imperméabilité organo-siloxane, réticulable UV, breveté antisalissures, M1 spécial IGH aspect taloché

- Alliance de la technique et de l'esthétique
- Aspect raffiné, proche de la pierre
- Double réticulation interne et externe
- Breveté « antisalissures » par l'INPI

CARACTERISTIQUES



Unité de vente :
Seau en plastique de 25 Kg

Consommation (sur supports plans) :
Néoplast NG inter M1, voir tableau ci-contre
Néoplast NG taloché M1, 2 Kg/m²

Primaires :
Natec impression ou **natec fixateur P**

Outillage :
Brosse, rouleau laine poil moyen,
taloche inox, malaxeur lent

Couleurs :
Système à teinter, teintes pastel

Accessoires : santane armature

- Joint soufflet :
largeur 12 cm, rouleau de 10 m
- Toile tissée :
largeur 15 cm, rouleau de 25 m
largeur 100 cm, rouleau de 50 m
- Toile non tissée :
largeurs 20, 40 ou 121 cm, rouleau de 50 m
- Toile effrangée :
largeurs 16, 33, 50 ou 100 cm, rouleau de 50 m

Conservation :
2 ans, à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs



EMPLOI

▲ Domaine d'utilisation

- Finition talochée pour les procédés **néoplast NG M1 I1** et **I3**

▲ Supports extérieurs

- Maçonneries d'éléments enduites au mortier de liant hydraulique
- Béton de granulats courants ou légers
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments à base de pâte de verre ou de carreaux céramiques non émaillés, avec ou sans ragréage préalable
- Enduit traditionnel au plâtre, mortier de plâtre et chaux d'usage extérieur
- Bétons architectoniques
- Panneaux-dalles en béton cellulaire autoclavés
- Briques et pierre de parement

Ces supports peuvent être peints ou recouverts d'un revêtement organique dans les conditions définies par la norme NF DTU 42.1

▲ **Pour tout autre support** : nous consulter

LIMITES D'EMPLOI

▲ Ne pas appliquer :

- En intérieur
- Sur des surfaces faisant avec la verticale un angle supérieur à 10° lorsque ces surfaces ont une largeur supérieure à 30 cm
- Sur des supports présentant des risques d'humidité permanente ou accidentelle provenant de remontées capillaires, d'un défaut d'étanchéité de la face opposée à la paroi traitée, de l'absence de protection haute ou de continuité verticale
- En traitement isolé et discontinu dans le plan vertical d'une partie ou d'un élément de façade

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Fiche de données de sécurité disponible sur le site internet www.fhcoatings.com

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des Règles de l'Art et des connaissances d'un utilisateur professionnel. Nous recommandons aux utilisateurs de demander conseil à nos services techniques afin de s'assurer que ce produit correspond bien à l'usage envisagé

FH Coatings : 58/90, Bld Fifi Turin - BP 96 - 13395 Marseille Cedex 10 - Tel : 04 91 80 91 25 - Fax : 04 91 25 92 72 - www.fhcoatings.com
Natec : 11/17, Rue Constantin Pecqueur - Z.I. Taverny Beauchamp - 95157 Taverny Cedex - Tel : 01 34 18 95 50 - Fax : 01 34 18 95 55

IDENTIFICATION

- Liant : résine acrylique réticulable UV modifiée organo siloxane
- Densité : 1,6 ±0,1
- Extrait sec à 105°C : 83 ±1%
- Environnement : conforme à la directive COV 2004/42/CE
- Catégorie A i : taux max COV : 140 g/L (2010)
- Taux max COV du produit prêt à l'emploi : 139 g/L
- Réticulation complète : après 3 semaines d'ensoleillement

PERFORMANCES

- Tenue à la fissuration

Classes	Néoplast NG inter M1	Finition néoplast NG taloché M1
I1	-	2 Kg/m ²
I3	400 g/m ²	2 Kg/m ²

- Perméabilité à la vapeur d'eau : > 40 g/m²/24H quel que soit le procédé
- Non inflammable : M1 (sur support M0 non isolant)

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Norme NF DTU 42.1
- Norme NF P 84-403
- Norme NF T 36-005 : famille I classe 7b2/10c

CARACTERISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- Séchage : 24H à 20°C et 65% d'humidité relative

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être solides, propres, plans, sains, secs et conformes aux textes en vigueur
- L'élimination des revêtements organiques existants sera systématique
- Nettoyage des supports :
 - supports encrassés : lavage eau froide sous pression (si nécessaire avec détergent peu agressif type **natec CP 200**). Rinçage abondant. Séchage : 48H
 - supports souillés par des micro-organismes : traitement avec **natec biocide** (voir notice produit)
- Sur support irrégulier, rattraper la planimétrie avant l'application de **néoplast NG taloché M1** avec :
 - **réfaliss** ou **enduit néotherm** puis primaire ou
 - primaire puis **réfapate**
- Avant l'application de **néoplast NG taloché M1** (classe I1) ou de la couche intermédiaire (classe I3), il sera appliqué sur le support :
 - soit une couche de **natec impression** pour les supports cohésifs, non poudreux et normalement poreux

- soit une couche de **natec fixateur P** pour les supports très poreux ou poudreux afin de redonner au support une bonne cohésion de surface
- Les fissures seront calfeutrées si leur ouverture est supérieure à 1 mm. Les fissures localisées seront systématiquement pontées

CONDITIONS D'APPLICATION

- Températures (air ambiant et support) : de +5°C à +35°C
- Hygrométrie de l'air ambiant inférieure à 80%
- Ne pas appliquer :
 - par temps humide ou risque de pluie
 - en plein soleil ou par vent fort
 - sur des supports humides ou gelés

MISE EN OEUVRE

- Appliquer **néoplast NG taloché M1** :
 - en classe I1 sur la couche d'imprégnation **natec impression** ou **natec fixateur P**
 - en classe I3 en finition sur une couche intermédiaire de **néoplast NG inter M1**
- Appliquer **néoplast NG taloché M1** avec une taloche en acier inoxydable. Régler l'épaisseur sur les plus gros grains
- Puis frotter l'enduit par mouvements circulaires de la taloche pour resserrer les grains (les couches précédentes – imprégnation ou intermédiaires – devront être sèches avant l'application de **néoplast NG taloché M1**)
- **Néoplast NG taloché M1** peut recouvrir les joints **natec mastic SP2**

RECOMMANDATIONS

- En cours d'application, vérifier les consommations déposées sur le support
- La teinte de **néoplast NG taloché M1** ne devra pas présenter un coefficient d'absorption du rayonnement solaire supérieur à 0,7 en façades exposées
- La sous-couche devra être teintée
- Les points singuliers doivent être traités afin que l'eau ne puisse pas pénétrer dans la paroi revêtue, ni cheminer dans le plan d'adhérence du revêtement
- La mise en oeuvre de **néoplast NG taloché M1** devra être conforme à la norme NF DTU 42.1
- Sur les grandes surfaces, prévoir la réalisation de joints de calepinage
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation
- Ne jamais diluer **néoplast NG taloché M1**
- Les consommations sont indiquées pour des supports plans. Prévoir une majoration pour des supports à relief

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des Règles de l'Art et des connaissances d'un utilisateur professionnel. Nous recommandons aux utilisateurs de demander conseil à nos services techniques afin de s'assurer que ce produit correspond bien à l'usage envisagé

FH Coatings : 58/90, Bld Fifi Turin - BP 96 - 13395 Marseille Cedex 10 - Tel : 04 91 80 91 25 - Fax : 04 91 25 92 72 - www.fhcoatings.com
Natec : 11/17, Rue Constantin Pecqueur - Z.I. Taverny Beauchamp - 95157 Taverny Cedex - Tel : 01 34 18 95 50 - Fax : 01 34 18 95 55